

LONA PARA TOLDOS

Ficha técnica Opéra

Actualizada Enero 2008



CARACTERÍSTICAS	VALORES		UNIDADES	NORMAS
	URDIMBRE	TRAMA		

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Composición	100% acrílico teñido en masa Sunacryl			
Acabado	Tratamiento Cleangard especial toldo, antimanchas e impermeabilizante			
Armazón	Jacquard			ISO 7211-1
Peso	330		g/m ²	ISO 3801
Ancho	120		cm	EN 1773
Espesor	0.67		mm	ISO 2493
Rigidez	3000	1300	mN	ISO 2493

RESISTENCIA DEL TEJIDO

Oleofugación	3		class /8	ISO 14419
Resistencia a la rotura	180	90	daN	ISO 13934-1
Perdida de carga	≤ 20	≤ 20	%	ISO 13561
Variación longitud con carga	≤ 12	≤ 41	mm	ISO 13561
Longitud después de descarga	≤ 1	≤ 16	mm	ISO 13561
Anchura después de descarga	0	0	mm	ISO 13561
Estabilidad dimensional	-3; +1	-1; +1	%	ISO 13561
Resistencia al desgarro	5.3	3	daN	ISO 13937-1
Alargamiento a la rotura	25.7	26.7	%	ISO 13934-1
Schmerber	200		mm	ISO 811
Reducción Schmerber	≤ 15		%	ISO 13561
Spray test	5		class /5	ISO 4920
Xenotest 1000 hrs	4		class /5	ISO 105 B04



FABRIQUÉ EN FRANCE // MADE IN FRANCE

RESISTENCIA DE LOS COLORES

Solidez colores UV	7-8		class /8	ISO 105 B02
Solidez colores a intemperies	7-8		class /8	ISO 105 B04
Solidez colores rozam. seco	5		class /5	ISO 105X12
Solidez colores rozam. húmedo	5		class /5	ISO 105X12

USO

Largo de pieza	60	ml	
Uso recomendado	Toldo tipo de toldos. No se recomienda para instalación fija o para toldos de gran alcance		
Garantía	5	Años	

Dickson - Constant
 Gran Vía, 187-191
 08908 - Hospitalet de Llobregat
 Tel : (+34) 93 635 42 00
 Fax : (+34) 93 635 42 01
 www.dickson-constant.com

Los valores de este producto pueden variar de acuerdo con una tolerancia de +/-5%.