

SUNWORKER TOP

Tekniskt blad

EGENSKAPER	VÄRDEN		ENHETER	STANDARDER
	VARP	VÅFT		

ALLMÄNNA EGENSKAPER

Komposition	PES high - tenacity(42%) coating PVC(42%) et PU (16%)			
Ytbehandling	Double-sided PVC-PU coating - Lowick system			
Väv	Rachel Trameur – överlägsen rivstyrka			
Vikt	360		g/m ²	ISO 3801
Tjocklek	0.42		mm	ISO 5084
Vinkelavvikelse	<2			
Bredder	300		cm	EN 1773

TYGMOTSTÅND

Rivstyrka	220	150	daN/5cm	ISO 13934-1
Brotthållfasthet	30	30	%	ISO 13934-1
Rivhållfasthet	10	10	daN	ISO 13937-1
Styvhet	1100-1400	350-500	mN	ISO 2493
Töjning under belastning	1,5	4,2	%	MO LAB 025
Schmerber	>10000		mm	ISO 811

Värdena för denna produkt kan variera ± 5%

Dickson-Constant SAS, [French limited-liability corporation] with capital of €12,640,000 - Metropolitan community of Lille business registration

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com/en/UK

