

# INFINITY

## Karta techniczna

CHARAKTERYSTYKA	WARTOŚCI		JEDNOSTK I	STANDARDY
	OSNOWA	WĄTEK		

### OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Skład	100% solution dyed acrylic Sunacryl			
Wykonczenie	Cleangard special dirt-resistant and water resistant treatment			
Splot	Canvas			ISO 7211-1
Gramatura	290		g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Grubosc	0.6		mm	ISO 5084
Szerokosc rolki	165 - 200 - 250 - 320		cm	EN 1773
Dlugosc rolki	60 - 60 - 50 - 40		ml	

### ODPORNOSC TKANINY

Wytrzymalosc na rozciąganie	115	115	daN/5cm	ISO 13934-1
Wytrzymalosc na zerwanie	25	15	%	ISO 13934-1
Odpornosc na rozdarcie	4	3	daN	ISO 13937-1
Sztywnosc tkaniny	1250	880	mN	ISO 2493
Wydłużenie pod obciążeniem	3	3	%	MO LAB 025
Schmerber	>300		mm	ISO 811
Test natrysku	4-5		Class / 5	ISO 4920
Odpornosc na olej	4		Class / 8	ISO 14419
Wytrzymalosc	4		Class / 4	EN 13561

### ODPORNOSC KOLORÓW

Odpornosc kolorów na UV - na zewnatrz - 1000h	4-5		Class / 5	ISO 105 B04
Odpornosc kolorów na UV - wewnatrz	7-8		Class / 8	ISO 105 B02
Odpornosc kolorów na tarcie na sucho	5		Class / 5	ISO 105X12
Odpornosc kolorów na tarcie na mokro	5		Class / 5	ISO 105X12
Trwalosc kolorów	4		Class / 4	EN 13561

### UZYTKOWANIE


Gwarancja	10	Lat	
Zalecane uzytkowanie	Opusc ramie markizy, Skladana markiza ramie, Holenderski baldachim, Naprawiono markizy, Zewnetrzne velum, Pergola, Okienko konserwatorskie, Cien zagla		

*This product's values may vary with a tolerance of ± 5%*

**Dickson-Constant SAS, [French limited-liability corporation] with capital of €12,640,000 - Metropolitan community of Lille business registration**

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - [www.dickson-constant.com/en/UK](http://www.dickson-constant.com/en/UK)



Zbadane na substancje szkodliwe.  
[www.oeko-tex.com/standard100](http://www.oeko-tex.com/standard100)

