

# SWK15 (SUNWORKER OPEN)

## Karta techniczna

CHARAKTERYSTYKA	WARTOŚCI		JEDNOSTKI	STANDARDY
	OSNOWA	WĄTEK		



## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Skład	poliester o wysokiej wytrzymałości/ PCV 50/50			
Wykonczenie	Powłoka PCV dwustronna - system Lowick			
Splot	Rachel Trameur - lepsza odporność na rozdarcie			ISO 7211-1
Gramatura	360		g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Grubość	0.55		mm	ISO 5084
Faktor otwarcia	15		%	
Wyboczenie	< 2			
Szerokość rolki	305		cm	EN 1773
Długość rolki	30		m	



## ODPORNOŚĆ TKANINY

Wytrzymałość na rozciąganie	260	180	daN/5cm	ISO 13934-1
Wytrzymałość na zerwanie	23	23	%	ISO 13934-1
Odporność na rozdarcie	40	30	daN	DIN 53.363
Sztywność tkaniny	1600	700	mN	ISO 2493
Wydłużenie pod obciążeniem	1.3	2.5	%	MO LAB 025
Wytrzymałość	4		Class / 4	EN 13561
Ognioodporność / FR	M2			NF P 92 503
Ognioodporność / DE	B1			DIN 4102

## ODPORNOŚĆ KOLORÓW

Odporność kolorów na UV - na zewnątrz - 1000h	4-5		Class / 5	ISO 105 B04
Trwałość kolorów	4 * * M005-M006-M654 : class 3/4		Class / 4	EN 13561

## UŻYTKOWANIE

Temperatura użycia	-30 >> +70			
Gwarancja	5	Lat		
Zalecane użytkowanie	Velum zewnętrzny, Pergola, Roleta do ogrodu zimowego, Roleta pionowa, Żagiel, Falbana zwijana, Rolety pionowe, Pergola ekranowa			

This product's values may vary with a tolerance of ± 5%

**Dickson-Constant SAS, [French limited-liability corporation] with capital of €12,640,000 - Metropolitan community of Lille business registration**

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - [www.dickson-constant.com/en/UK](http://www.dickson-constant.com/en/UK)