

SUNWORKER OPAQUE

Technische gegevens

EIGENSCHAPPEN	WAARDEN		EENHEDE N	NORM
	KETTING	INSLAG		



KENMERKEN

Samenstelling	Sterk polyester / pvc 31/69		
Nabehandeling	Dubbelzijdige PVC-coating - Lossysteem Alu PVC-folie		
Binding	Rachel Trameur - superieure scheurweerstand		
Gewicht	450	g/m ²	ISO 3801
Dikte	0.49	mm	ISO 5084
Breedte	145	cm	EN 1773
Rollengte	30	ml	

DOEKWEERSTAND

Breukweerstand	245	160	daN/5cm	ISO 13934-1
Rek bij breuk	27	27	%	ISO 13934-1
Breekrek	69	40	daN	DIN 53.363
Strakheid	1250	450	mN	ISO 2493
Verlenging onder belasting	1.5	4	%	MO LAB 025
Duurzaamheid van de weerstanden	4		Schaal / 4	EN 13561
Brandwerendheid / FR	M1			NF P 92 503
Brandwerendheid / DE	B1			DIN 4102
Brandwerendheid / IT	C2			UNI 9176

KLEURECHTHEID

Kleurvastheid UV outdoor - 1000 h	4-5 * * M721-M927 : class 4/5	Schaal / 5	ISO 105 B04
Kleurvastheid UV indoor	7	Schaal / 8	ISO 105 B02
Kleurvastheid	4** ** M005-M006-M654 : class 3/4 M721 : class 2/4	Schaal / 4	EN 13561

GEBRUIK

Gebruikstemperatuur	-30 >> +70		
Garantie	5	jaar	
Aanbevolen toepassingen	Serre, scheidingspaneel, verticale zonwering		

De waarden van deze stof kunnen variëren met een tolerantie van +/- 5%

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com

