

# BLEND

## Technische gegevens

EIGENSCHAPPEN	WAARDEN		EENHEDE N	NORM
	KETTING	INSLAG		

### KENMERKEN

Samenstelling	97% Sunbrella Acryl - 3% PE		
Nabehandeling	Water- en vuilafstotend		
Gewicht	320	g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Breedte	137	cm	EN 1773
Rollengte	50	ml	

### DOEKWEERSTAND

Pilling	3/4	Schaal / 5	ISO 12945-2	
Spray test	2	Schaal / 5	ISO 4920	
Afstoting van olie	5	Schaal / 8	ISO 14419	
Glijweerstand van de naden (180 N)	<1	<3	mm	ISO 13936-2
Stabiliteit bij wassen op 30°C	±2	±1	%	ISO 5077

### KLEURECHTHEID

Kleurvastheid UV outdoor - 1000 h	5	Schaal / 5	ISO 105 B04
Kleurvastheid UV indoor	8	Schaal / 8	ISO 105 B02
Kleurvastheid bij wrijving (droog)	5	Schaal / 5	ISO 105X12
Kleurvastheid bij wrijving (nat)	5	Schaal / 5	ISO 105X12
Kleurvastheid bij wassen op 40° C	5	Schaal / 5	ISO 105 C06

### GEBRUIK

Garantie	5	jaar	
Aanbevolen toepassingen	Zitplaatsen, kussens		

### WASVOORSCHRIFTEN



De waarden van deze stof kunnen variëren met een tolerantie van +/- 5%

**Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole**

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - [www.dickson-constant.com](http://www.dickson-constant.com)

