

SUNBRELLA DROPS

Technische gegevens



EIGENSCHAPPEN	WAARDEN		EENHEDE N	NORM
	KETTING	INSLAG		

KENMERKEN

Samenstelling	100% Sunbrella Acrylic			
Nabehandeling	Waterafstotend & roestvrij			
Binding	Jacquard			
Gewicht	342	g/m ²	ISO 3801	
Breedte	140	cm	EN 1773	
Rollengte	50	ml		

DOEKWEERSTAND

Breukweerstand	186	98	daN/5cm	ISO 13934-1
Rek bij breuk	25	28	%	ISO 13934-1
Schmerber	150		mm	ISO 811
Spray test	5		Schaal / 5	ISO 4920
Afstoting van olie	4		Schaal / 8	ISO 14419
Glijweerstand van de naden (180 N)	< 2	< 5	mm	ISO 13936-2
Weerstand naad	543	617	daN	ISO 13935-2
Stabiliteit bij wassen op 30°C	+/- 1.6	+/- 1.4	%	ISO 5077

KLEURECHTHEID

Kleurvastheid UV outdoor - 1000 h	4-5	Schaal / 5	ISO 105 B04
Kleurvastheid UV indoor	7-8	Schaal / 8	ISO 105 B02
Kleurvastheid bij wrijving (droog)	5	Schaal / 5	ISO 105X12
Kleurvastheid bij wrijving (nat)	5	Schaal / 5	ISO 105X12
Kleurvastheid bij wassen op 40° C	5	Schaal / 5	ISO 105 C06

GEBRUIK

Garantie	5	jaar	
Aanbevolen toepassingen	Kussens, gordijnen, vouwgordijnen, zitplaatsen		

WASVOORSCHRIFTEN



De waarden van deze stof kunnen variëren met een tolerantie van +/- 5%

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com

