

SUNBRELLA REEF

Fiche technique



CARACTÉRISTIQUES	VALEURS		UNITÉ	NORMES
	CHAÎNE	TRAME		

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Composition	100% Sunbrella Acrylic			
Finition	Deperlant & anti-taches			
Armure	Jacquard			ISO 7211-1
Poids	393		g/m ²	ISO 3801
Laize	140		cm	EN 1773
Longueur de rouleau	45		ml	

RÉSISTANCE DU TISSU

Resistance rupture	108	201	daN/5cm	ISO 13934-1
Allongement a la rupture	21	30	%	ISO 13934-1
Schmerber	94		mm	ISO 811
Spray test	5		Class / 5	ISO 4920
Oleofugation	5		Class / 8	ISO 14419
Glissement de couture (180 N)	< 8	< 4	mm	ISO 13936-2
Resistance Couture	478	493	daN	ISO 13935-2
Stabilité au lavage 30°C	+/- 2	+/- 1.6	%	ISO 5077

RÉSISTANCE DES COLORIS

Solidite coloris UV - exterieur - 1000h	4-5		Class / 5	ISO 105 B04
Solidite coloris UV - interieure	7-8		Class / 8	ISO 105 B02
Solidite coloris frottement sec	5		Class / 5	ISO 105X12
Solidite coloris frottement humide	5		Class / 5	ISO 105X12
Solidite coloris lavage 40 deg. C	5		Class / 5	ISO 105 C06

UTILISATIONS

Garantie	5	annees	
Utilisations recommandées	Coussins, Sièges, Planches		

ENTRETIEN



Les valeurs de ce produit peuvent varier selon une tolérance de $\pm 5\%$

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com

