

# SUNBRELLA REEF

## Tekniskt blad



EGENSKAPER	VÄRDEN		ENHETER	STANDARDER
	VARP	VÄFT		

### ALLMÄNNA EGENSKAPER

Komposition	100% Sunbrella Acrylic		
Ytbehandling	Water-repellent & Stain-proof		
Väv	Jacquard		
Vikt	393	g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Bredder	140	cm	EN 1773
Rullängd	45	ml	

### TYGMOTSTÅND

Rivstyrka	108	201	daN/5cm	ISO 13934-1
Brotthållfasthet	21	30	%	ISO 13934-1
Schmerber	94		mm	ISO 811
Spraytest	5		Class / 5	ISO 4920
Oljebeständiga egenskaper	5		Class / 8	ISO 14419
Skridning i söm (180N)	< 8	< 4	mm	ISO 13936-2
Sömstyrka	478	493	daN	ISO 13935-2
Stabilitet vid tvätt 30 °C	+/- 2	+/- 1.6	%	ISO 5077

### FÄRGBESTÄNDIGHET

Färgbästendighet UV utomhus - 1000h	4-5	Class / 5	ISO 105 B04
Färgbästendighet UV inomhus	7-8	Class / 8	ISO 105 B02
Färgbästendighet vid torr friktion	5	Class / 5	ISO 105X12
Färgbästendighet vid vid friktion	5	Class / 5	ISO 105X12
Färgbästendighet tvätt 40°C	5	Class / 5	ISO 105 C06

### TILLÄMPNINGAR

Garanti	5	år	
Rekommenderad användning	Coussins, Sièges, Planches		

### UNDERHÅLL



Värdena för denna produkt kan variera ± 5%

**Dickson-Constant SAS, [French limited-liability corporation] with capital of €12,640,000 - Metropolitan community of Lille business registration**

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - [www.dickson-constant.com/en/UK](http://www.dickson-constant.com/en/UK)

