

# SUNBRELLA REEF

## Technische gegevens



| EIGENSCHAPPEN | WAARDEN |        | EENHEDE<br>N | NORM |
|---------------|---------|--------|--------------|------|
|               | KETTING | INSLAG |              |      |

## KENMERKEN

|               |                            |                  |          |  |
|---------------|----------------------------|------------------|----------|--|
| Samenstelling | 100% Sunbrella Acrylic     |                  |          |  |
| Nabehandeling | Waterafstotend & roestvrij |                  |          |  |
| Binding       | Jacquard                   |                  |          |  |
| Gewicht       | 393                        | g/m <sup>2</sup> | ISO 3801 |  |
| Breedte       | 140                        | cm               | EN 1773  |  |
| Rollengte     | 45                         | ml               |          |  |

## DOEKWEERSTAND

|                                    |       |         |            |             |
|------------------------------------|-------|---------|------------|-------------|
| Breukweerstand                     | 108   | 201     | daN/5cm    | ISO 13934-1 |
| Rek bij breuk                      | 21    | 30      | %          | ISO 13934-1 |
| Schmerber                          | 94    |         | mm         | ISO 811     |
| Spray test                         | 5     |         | Schaal / 5 | ISO 4920    |
| Afstoting van olie                 | 5     |         | Schaal / 8 | ISO 14419   |
| Glijweerstand van de naden (180 N) | < 8   | < 4     | mm         | ISO 13936-2 |
| Weerstand naad                     | 478   | 493     | daN        | ISO 13935-2 |
| Stabiliteit bij wassen op 30°C     | +/- 2 | +/- 1.6 | %          | ISO 5077    |

## KLEURECHTHEID

|                                    |     |            |             |
|------------------------------------|-----|------------|-------------|
| Kleurvastheid UV outdoor - 1000 h  | 4-5 | Schaal / 5 | ISO 105 B04 |
| Kleurvastheid UV indoor            | 7-8 | Schaal / 8 | ISO 105 B02 |
| Kleurvastheid bij wrijving (droog) | 5   | Schaal / 5 | ISO 105X12  |
| Kleurvastheid bij wrijving (nat)   | 5   | Schaal / 5 | ISO 105X12  |
| Kleurvastheid bij wassen op 40° C  | 5   | Schaal / 5 | ISO 105 C06 |

## GEBRUIK

|                         |                             |      |  |
|-------------------------|-----------------------------|------|--|
| Garantie                | 5                           | jaar |  |
| Aanbevolen toepassingen | Kussens, Seating, Bekisting |      |  |

## WASVOORSCHRIFTEN



De waarden van deze stof kunnen variëren met een tolerantie van +/- 5%

**Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole**

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - [www.dickson-constant.com](http://www.dickson-constant.com)

