

SUNBRELLA

Tekniskt blad



EGENSKAPER	VÄRDEN		ENHETER	STANDARDER
	VARP	VÄFT		

ALLMÄNNA EGENSKAPER

Komposition	100% Sunbrella solution dyed acrylic			
Ytbehandling	Special marine treatment			
Väv	Canvas			
Vikt	300		g/m ²	ISO 3801
Bredder	152		cm	EN 1773
Rullängd	50		ml	

TYGMOTSTÅND

Rivstyrka	150	90	daN/5cm	ISO 13934-1
Brotthållfasthet	34	30	%	ISO 13934-1
Rivhållfasthet	3	2.5	daN	ISO 13937-1
Schmerber	400		mm	ISO 811
Spraytest	4		Class / 5	ISO 4920
Oljebeständiga egenskaper	5		Class / 8	ISO 14419
Luftgenomtränglighet	29		l/m ² /s	ISO 9237

FÄRGBESTÄNDIGHET

Färgbändighet UV utomhus - 1000h	4-5		Class / 5	ISO 105 B04
Färgbändighet UV inomhus	7-8		Class / 8	ISO 105 B02
Färgbändighet vid torr friktion	5		Class / 5	ISO 105X12
Färgbändighet vid vid friktion	5		Class / 5	ISO 105X12

TILLÄMPNINGAR

Garanti	10	år	
Rekommenderad användning	Sprayhood, Enceinte arrière, Bimini top, Enceinte de cockpit, Bande UV, Cache pare-brise, Dodger, Cache console, Lazybag		

Värdena för denna produkt kan variera ± 5%

Dickson-Constant SAS, [French limited-liability corporation] with capital of €12,640,000 - Metropolitan community of Lille business registration

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com/en/UK

