

SUNBRELLA

Karta techniczna



CHARAKTERYSTYKA	WARTOŚCI		JEDNOSTKI	STANDARDY
	OSNOWA	WĄTEK		

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Skład	100% Sunbrella solution dyed acrylic			
Wykończenie	Special marine treatment			
Splot	Canvas			ISO 7211-1
Gramatura	300		g/m ²	ISO 3801
Szerokosc rolki	152		cm	EN 1773
Długość rolki	50		ml	

ODPORNOŚĆ TKANINY

Wytrzymałość na rozciąganie	150	90	daN/5cm	ISO 13934-1
Wytrzymałość na zerwanie	34	30	%	ISO 13934-1
Odporność na rozdarcie	3	2.5	daN	ISO 13937-1
Schmerber	400		mm	ISO 811
Test natrysku	4		Class / 5	ISO 4920
Odporność na olej	5		Class / 8	ISO 14419
Air permeability	29		l/m ² /s	ISO 9237

ODPORNOŚĆ KOLORÓW

Odporność kolorów na UV - na zewnątrz - 1000h	4-5		Class / 5	ISO 105 B04
Odporność kolorów na UV - wewnątrz	7-8		Class / 8	ISO 105 B02
Odporność kolorów na tarcie na sucho	5		Class / 5	ISO 105X12
Odporność kolorów na tarcie na mokro	5		Class / 5	ISO 105X12

UŻYTKOWANIE

Gwarancja	10	Lat	
Zalecane użytkowanie	Rozpylanie, tylna obudowa, górna część Bimini, obudowa kabiny, pasmo UV, pokrywa przedniej szyby, spychacz, pokrywa konsoli, leniwóz		

This product's values may vary with a tolerance of ± 5%

Dickson-Constant SAS, [French limited-liability corporation] with capital of €12,640,000 - Metropolitan community of Lille business registration

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com/en/UK

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
CQ 638/8 IFTH

Zbadane na substancje szkodliwe.
www.oeko-tex.com/standard100



GWARANCJI
10
LAT

WARRANTY
MASS
DYED
COLOURS

