

# SUNWORKER

## Karta techniczna



CHARAKTERYSTYKA	WARTOŚCI		JEDNOSTKI	STANDARDY
	OSNOWA	TEK		

### GENERAL CHARACTERISTICS

Skład	poliester o wysokiej wytrzymałości/ PCV 50/50		
Wykonczenie	Powłoka PCV dwustronna - system Lowick		
Splot	Rachel Trameur - lepsza odporność na rozdzarcie		ISO 7211-1
Ciezar	300	g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Szerokosc	150 300	cm	EN 1773
Długosc rolki	60 30	m	



### FABRIC RESISTANCE

Wytrzymałość na rozciąganie	220	150	daN/5cm	ISO 13934-1
Wydłużenie po zerwaniu	32	30	%	ISO 13934-1
Odporność na rozdzarcie	43	22	daN	ISO 13937-1
Sztwność tkaniny	1100	450	mN	ISO 2493
Absorpcja akustyczna	0.15			ISO 354

### COLOUR-FASTNESS

Odporność kolorów na UV - na zewnątrz - 1000h	4-5	Class / 5	ISO 105 B04
---	-----	-----------	-------------

### USES

Gwarancja	5	years	
Zalecane użytkowanie	Bimini, external windshield and window cover		

*This product's values may vary with a tolerance of ± 5%*

**Dickson-Constant SAS, [French limited-liability corporation] with capital of €12,640,000 - Metropolitan community of Lille business registration**

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - [www.dickson-constant.com/en/UK](http://www.dickson-constant.com/en/UK)