

# ORCHESTRA

## Fiche technique

CARACTÉRISTIQUES	VALEURS		UNITÉ	NORMES
	CHAÎNE	TRAME		

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Composition	100% acrylique teint masse Sunacryl		
Finition	Traitement Cleangard spécial Store antisalissures et imperméabilisant		
Armure	Canvas		ISO 7211-1
Poids	290	g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Épaisseur	0.6	mm	ISO 5084
Laize	120	cm	EN 1773
Longueur de rouleau	60	ml	

### RÉSISTANCE DU TISSU

Resistance rupture	140	90	daN/5cm	ISO 13934-1
Allongement a la rupture	23	20	%	ISO 13934-1
Resistance déchirure	4	2.3	daN	ISO 13937-1
Rigidité	1250	880	mN	ISO 2493
Elongation sous charge	3	7	%	MO LAB 025
Schmerber	>350		mm	ISO 811
Spray test	4-5		Class / 5	ISO 4920
Oleofugation	4-5		Class / 8	ISO 14419
Durabilité des résistances	4		Class / 4	EN 13561

### RÉSISTANCE DES COLORIS

Solidite coloris UV - extérieur - 1000h	4-5		Class / 5	ISO 105 B04
Solidite coloris UV - intérieure	7-8		Class / 8	ISO 105 B02
Solidite coloris frottement sec	5		Class / 5	ISO 105X12
Solidite coloris frottement humide	5		Class / 5	ISO 105X12
Durabilité des coloris	4		Class / 4	EN 13561

### UTILISATIONS

Garantie	10	annees	
Utilisations recommandées	Store banne, Store banne hollandaise, Auvent fixe, Velum extérieur, Pergola, Store extérieur, Store extérieur		

Les valeurs de ce produit peuvent varier selon une tolérance de  $\pm 5\%$

**Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole**

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - [www.dickson-constant.com](http://www.dickson-constant.com)



Testé substances nocives  
[www.oeko-tex.com/standard100](http://www.oeko-tex.com/standard100)

