

ORCHESTRA

Tekniskt blad



EGENSKAPER	VÄRDEN		ENHETER	STANDARDER
	VARP	VÄFT		

ALLMÄNNA FUNKTIONER

Komposition	100% spinnfärgad akryl			
Ytbehandling	Cleangard smuts- och vattenavvisande behandling			
Väv	Canvas			
Vikt	290		g/m ²	ISO 3801
Tjocklek	0.6		mm	ISO 5084
Bredder	120 165 200 250		cm	EN 1773
Rullängd	60 60 50 50		ml	

TYGMOTSTÅND

Rivstyrka	140	90	daN/5cm	ISO 13934-1
Brotthållfasthet	23	20	%	ISO 13934-1
Rivhållfasthet	4	2.3	daN	ISO 13937-1
Styvhet	1250	880	mN	ISO 2493
Töjning under belastning	3	7	%	MO LAB 025
Schmerber	>350		mm	ISO 811
Spraytest	4-5		Class / 5	ISO 4920
Oljebeständiga egenskaper	4-5		Class / 8	ISO 14419
Hållbarhet	4		Class / 4	EN 13561

FÄRGBESTÄNDIGHET

Färgbäständighet UV utomhus - 1000h	4-5		Class / 5	ISO 105 B04
Färgbäständighet UV inomhus	7-8		Class / 8	ISO 105 B02
Färgbäständighet vid torr friktion	5		Class / 5	ISO 105X12
Färgbäständighet vid vid friktion	5		Class / 5	ISO 105X12
färgbäständighet	4		Class / 4	EN 13561

OCH UTRANGERINGAR


Garanti	10		years	
Rekommenderad användning	Däckarmarkis, Fällbar armmarkis, Holländsk baldakin, Fast markis, Utvändig velum, Pergola, Konservatorisk blind, Segelskugga			

This product's values may vary with a tolerance of ± 5%

Dickson-Constant SAS, [French limited-liability corporation] with capital of €12,640,000 - Metropolitan community of Lille business registration

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com/en/UK



Testad för hälsofarliga ämnen.
www.oeko-tex.com/standard100

