

# ORCHESTRA

## Scheda tecnica

CARATTERISTICHE	VALORI		UNITÀ	NORMATIVE
	ORDITO	TRAMA		

### CARATTERISTICHE GENERALI

composizione	100% acrilico imputrescibile tinto in massa Sunacryl		
finissaggio	Trattamento Cleangard speciale tenda		
armatura	Canvas		
peso	290	g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
spessore	0.6	mm	ISO 5084
Altezze	120	cm	EN 1773
lunghezza del rotolo	60	ml	

### RESISTENZA DEL TESSUTO

Resistenza alla rottura	140	90	daN/5cm	ISO 13934-1
Allungamento alla rottura	23	20	%	ISO 13934-1
Resistenza allo strappo	4	2.3	daN	ISO 13937-1
Rigidezza	1250	880	mN	ISO 2493
allungamento sotto carico	3	7	%	MO LAB 025
Schmerber	>350		mm	ISO 811
Spray test	4-5		Class / 5	ISO 4920
proprietà di oleorepellenza	4-5		Class / 8	ISO 14419
durabilità	4		Class / 4	EN 13561

### RESISTENZA DEL COLORE

Solidità colori agli UV - esterno - 1000h	4-5		Class / 5	ISO 105 B04
Solidità colori agli UV - interno	7-8		Class / 8	ISO 105 B02
Solidità colori allo strofinamento a secco	5		Class / 5	ISO 105X12
Solidità colori allo strofinamento umido	5		Class / 5	ISO 105X12
resistenza dei colori	4		Class / 4	EN 13561

### UTILIZZI

garanzia	10	Anni	
Utilizzi consigliati	Tendalino a bracci, Tendalino a bracci pieghevoli, Pensilina olandese, Tendalino fisso, Esterno velum, Pergola, Tenda da sole, Tenda da vela		

I valori di questo prodotto possono variare con una tolleranza di  $\pm$  5%

**Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole**

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - [www.dickson-constant.com](http://www.dickson-constant.com)



Testato per sostanze nocive.  
[www.oeko-tex.com/standard100](http://www.oeko-tex.com/standard100)

