

ORCHESTRA

Technische gegevens

EIGENSCHAPPEN	WAARDEN		EENHEDE N	NORM
	KETTING	INSLAG		

KENMERKEN

Samenstelling	100% rotvrij in de massa gekleurd polyacrylaatgaren Sunacryl		
Nabehandeling	Vuilafstotende Cleangard special voor zonneschermen		
Binding	Canvas		
Gewicht	290	g/m ²	ISO 3801
Dikte	0.6	mm	ISO 5084
Breedte	120	cm	EN 1773
Rollengte	60	ml	

DOEKWEERSTAND

Breukweerstand	140	90	daN/5cm	ISO 13934-1
Rek bij breuk	23	20	%	ISO 13934-1
Breekrek	4	2.3	daN	ISO 13937-1
Strakheid	1250	880	mN	ISO 2493
Verlenging onder belasting	3	7	%	MO LAB 025
Schmerber	>350		mm	ISO 811
Spray test	4-5		Schaal / 5	ISO 4920
Afstoting van olie	4-5		Schaal / 8	ISO 14419
Duurzaamheid van de weerstanden	4		Schaal / 4	EN 13561

KLEURECHTHEID

Kleurvastheid UV outdoor - 1000 h	4-5	Schaal / 5	ISO 105 B04
Kleurvastheid UV indoor	7-8	Schaal / 8	ISO 105 B02
Kleurvastheid bij wrijving (droog)	5	Schaal / 5	ISO 105X12
Kleurvastheid bij wrijving (nat)	5	Schaal / 5	ISO 105X12
Kleurvastheid	4	Schaal / 4	EN 13561

GEBRUIK

Garantie	10	jaar	
Aanbevolen toepassingen	Drop arm luifel, opklapbare arm luifel, Nederlandse luifel, vaste luifel, exterieur velum, pergola, serre blind, zeil schaduw		

De waarden van deze stof kunnen variëren met een tolerantie van +/- 5%

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com

