

EARTH

Fiche technique



CARACTÉRISTIQUES	VALEURS		UNITÉ	NORMES
	CHAÎNE	TRAME		

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Composition	100% acrylique teint masse Sunacryl		
Finition	Cleangard spécial traitement anti-salissure et hydrofuge du store		
Armure	Jacquard		ISO 7211-1
Poids	330	g/m ²	ISO 3801
Epaisseur	0.7	mm	ISO 5084
Laize	120	cm	EN 1773
Longueur de rouleau	60	ml	




RÉSISTANCE DU TISSU

Resistance rupture	180	90	daN/5cm	ISO 13934-1
Allongement a la rupture	25.7	26.7	%	ISO 13934-1
Resistance déchirure	5.3	3	daN	ISO 13937-1
Rigidité	3000	1300	mN	ISO 2493
Schmerber	200		mm	ISO 811
Spray test	5		Class / 5	ISO 4920
Oleofugation	3		Class / 8	ISO 14419



RÉSISTANCE DES COLORIS

Solidite coloris UV - exterieur - 1000h	4		Class / 5	ISO 105 B04
Solidite coloris frottement sec	5		Class / 5	ISO 105X12
Solidite coloris frottement humide	5		Class / 5	ISO 105X12



UTILISATIONS

Garantie	10	annees	
Utilisations recommandées	Store banne, Store banne hollandaise, Auvent fixe, Velum extérieur, Pergola, Store extérieur, Store extérieur		



Les valeurs de ce produit peuvent varier selon une tolérance de $\pm 5\%$

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com