

# HEXAGON

## Technische gegevens

EIGENSCHAPPEN	WAARDEN		EENHEDE N	NORM
	KETTING	INSLAG		

### KENMERKEN

Samenstelling	100% Sunbrella Acryl		
Nabehandeling	Water- en vuilafstotend		
Binding	Jacquard		
Gewicht	330	g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Breedte	140	cm	EN 1773
Rollengte	50	ml	

### DOEKWEERSTAND

Breukweerstand	193	99.7	daN/5cm	ISO 13934-1
Rek bij breuk	22.1	26.3	%	ISO 13934-1
Pilling	4		Schaal / 5	ISO 12945-2
Spray test	5		Schaal / 5	ISO 4920
Afstoting van olie	4/5		Schaal / 8	ISO 14419
Glijweerstand van de naden (180 N)	<4	<5	mm	ISO 13936-2
Weerstand naad	304	373	daN	ISO 13935-2
Stabiliteit bij wassen op 30°C	±1.5	±1.5	%	ISO 5077

### KLEURECHTHEID

Kleurvastheid UV outdoor - 1000 h	4/5		Schaal / 5	ISO 105 B04
Kleurvastheid UV indoor	8		Schaal / 8	ISO 105 B02
Kleurvastheid bij wrijving (droog)	5		Schaal / 5	ISO 105X12
Kleurvastheid bij wrijving (nat)	5		Schaal / 5	ISO 105X12
Kleurvastheid bij wassen op 40° C	5		Schaal / 5	ISO 105 C06

### BRANDWERENDHEID

California Technical Bulletin 117-203 Section 1	Pass
NFPA 260 Classe I	Pass
NF EN 1021-1	Pass

### GEBRUIK

Garantie	5	jaar
Aanbevolen toepassingen	Kussens, gordijnen	

### WASVOORSCHRIFTEN



De waarden van deze stof kunnen variëren met een tolerantie van +/- 5%

**Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole**  
 10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France  
 Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com



**OEKO-TEX®**  
 CONFIDENCE IN TEXTILES  
**STANDARD 100**  
 CQ 638/8 IFTH

Getest op schadelijke stoffen.  
[www.oeko-tex.com/standard100](http://www.oeko-tex.com/standard100)

