

KANOKO

Tekniskt blad



EGENSKAPER	VÄRDEN		ENHETER	STANDARDER
	VARP	VÄFT		

ALLMÄNNA EGENSKAPER

Komposition	100% Sunbrella Acrylic			
Ytbehandling	Water-repellent & Stain-proof			
Väv	Jacquard			
Vikt	375		g/m ²	ISO 3801
Bredder	140		cm	EN 1773
Rulllängd	50		ml	

TYGMOTSTÅND

Rivstyrka	91.2	214	daN/5cm	ISO 13934-1
Brothållfasthet	23	24	%	ISO 13934-1
Pilling	5		Class / 5	ISO 12945-2
Spraytest	5		Class / 5	ISO 4920
Oljebeständiga egenskaper	4/5		Class / 8	ISO 14419
Skridning i söm (180N)	<2	<2	mm	ISO 13936-2
Sömstyrka	621	386	daN	ISO 13935-2
Stabilitet vid tvätt 30 °C	±2.3	±0	%	ISO 5077

FÄRGBESTÄNDIGHET

Färgbäständighet UV utomhus - 1000h	4/5		Class / 5	ISO 105 B04
Färgbäständighet UV inomhus	8		Class / 8	ISO 105 B02
Färgbäständighet vid torr friktion	5		Class / 5	ISO 105X12
Färgbäständighet vid vid friktion	5		Class / 5	ISO 105X12
Färgbäständighet tvätt 40°C	5		Class / 5	ISO 105 C06

RESISTENS MOT ELD

California Technical Bulletin 117-203 Kategori 1	Godkänt
NFPA 260 Klass I	Godkänt
NF EN 1021-1	Godkänt

TILLÄMPNINGAR

Garanti	5	år
Rekommenderad användning	Kuddar, Gardiner	

UNDERHÅLL



Värdena för denna produkt kan variera ± 5%

Dickson-Constant SAS, [French limited-liability corporation] with capital of €12,640,000 - Metropolitan community of Lille business registration

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com/en/UK

