

KANOKO

Karta techniczna



CHARAKTERYSTYKA	WARTOŚCI		JEDNOSTKA	STANDARDY
	OSNOWA	WĄTEK		

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Skład	100% Sunbrella Acrylic			
Wykonczenie	Wodoodpornosc i Plamoodpornosc			
Splot	Jacquard			ISO 7211-1
Gramatura	375	g/m ²		ISO 3801
Szerokosc rolki	140	cm		EN 1773
Długosc rolki	50	ml		



Zbadane na substancje szkodliwe.
www.oeko-tex.com/standard100



ODPORNOSC TKANINY

Wytrzymalosc na rozciąganie	91.2	214	daN/5cm	ISO 13934-1
Wytrzymalosc na zerwanie	23	24	%	ISO 13934-1
Pilling	5		Class / 5	ISO 12945-2
Test natrysku	5		Class / 5	ISO 4920
Odpornosc na olej	4/5		Class / 8	ISO 14419
Odpornosc na przesuniecie szwów (180 N)	<2	<2	mm	ISO 13936-2
Wytrzymalosc szwów	621	386	daN	ISO 13935-2
Stabilnosc podczas prania w 30 C	±2.3	±0	%	ISO 5077



ODPORNOSC KOLORÓW

Odpornosc kolorów na UV - na zewnatrz - 1000h	4/5		Class / 5	ISO 105 B04
Odpornosc kolorów na UV - wewnatrz	8		Class / 8	ISO 105 B02
Odpornosc kolorów na tarcie na sucho	5		Class / 5	ISO 105X12
Odpornosc kolorów na tarcie na mokro	5		Class / 5	ISO 105X12
Odpornosc kolorów na pranie w temperaturze 40°C	5		Class / 5	ISO 105 C06



OGNIOODPORNOSC

California Technical Bulletin 117-203 sekcja 1	Zaliczony
NFPA 260 klasa I	Zaliczony
NF EN 1021-1	Zaliczony

UŻYTKOWANIE

Gwarancja	5	Lat	
Zalecane użytkowanie	Poduszki, zasłony		

CARE



This product's values may vary with a tolerance of ± 5%

Dickson-Constant SAS, [French limited-liability corporation] with capital of €12,640,000 - Metropolitan community of Lille business registration

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com/en/UK