

# PALAZZO

## Karta techniczna



CHARAKTERYSTYKA	WARTOŚCI		JEDNOSTK I	STANDARDY
	OSNOWA	WĄTEK		

### OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Skład	100% Sunbrella Acrylic			
Wykonczenie	Wodoodpornosc i Plamoodpornosc			
Splot	Jacquard			ISO 7211-1
Gramatura	340		g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Szerokosc rolki	140		cm	EN 1773
Długosc rolki	50		ml	

### ODPORNOSC TKANINY

Wytrzymalosc na rozciąganie	179	106	daN/5cm	ISO 13934-1
Wytrzymalosc na zerwanie	20.5	21.7	%	ISO 13934-1
Pilling	5		Class / 5	ISO 12945-2
Test natrysku	5		Class / 5	ISO 4920
Odpornosc na olej	4/5		Class / 8	ISO 14419
Odpornosc na przesuniecie szwów (180 N)	<3	<4	mm	ISO 13936-2
Wytrzymalosc szwów	400	407	daN	ISO 13935-2
Stabilnosc podczas prania w 30 C	±1.5	±1	%	ISO 5077

### ODPORNOSC KOLORÓW

Odpornosc kolorów na UV - na zewnątrz - 1000h	4/5		Class / 5	ISO 105 B04
Odpornosc kolorów na UV - wewnątrz	8		Class / 8	ISO 105 B02
Odpornosc kolorów na tarcie na sucho	5		Class / 5	ISO 105X12
Odpornosc kolorów na tarcie na mokro	5		Class / 5	ISO 105X12
Odpornosc kolorów na pranie w temperaturze 40°C	5		Class / 5	ISO 105 C06

### OGNIOODPORNOSC

California Technical Bulletin 117-203 sekcja 1	Zaliczony
NFPA 260 klasa I	Zaliczony
NF EN 1021-1	Zaliczony

### UZYTKOWANIE

Gwarancja	5	Lat
Zalecane uzytkowanie	Siedzenia, poduszki, zaslony	

### CARE



This product's values may vary with a tolerance of ± 5%

**Dickson-Constant SAS, [French limited-liability corporation] with capital of €12,640,000 - Metropolitan community of Lille business registration**

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - [www.dickson-constant.com/en/UK](http://www.dickson-constant.com/en/UK)

**OEKO-TEX®**  
CONFIDENCE IN TEXTILES  
**STANDARD 100**  
CQ 638/8 IFTH

Zbadane na substancje szkodliwe.  
[www.oeko-tex.com/standard100](http://www.oeko-tex.com/standard100)

