

SLING LOGAN

Technische gegevens



EIGENSCHAPPEN	WAARDEN		EENHEDE N	NORM
	KETTING	INSLAG		

KENMERKEN

Samenstelling	19% Acrylic, 22 % Polyester 59% PVC			
Gewicht	480	g/m ²	ISO 3801	
Breedte	137	cm	EN 1773	
Rollengte	40	ml		

DOEKWEERSTAND

Breakweerstand	210	220	daN/5cm	ISO 13934-1
Rek bij break	28	27	%	ISO 13934-1
Pilling	5		Schaal / 5	ISO 12945-2
Glijweerstand van de naden (180 N)	<3	<3	mm	ISO 13936-2
Weerstand naad	400	380	daN	ISO 13935-2

KLEURECHTHEID

Kleurvastheid UV outdoor - 1000 h	4/5	Schaal / 5	ISO 105 B04
Kleurvastheid UV indoor	8	Schaal / 8	ISO 105 B02
Kleurvastheid bij wrijving (droog)	5	Schaal / 5	ISO 105X12
Kleurvastheid bij wrijving (nat)	5	Schaal / 5	ISO 105X12
Kleurvastheid bij wassen op 40° C	5	Schaal / 5	ISO 105 C06

BRANDWERENDHEID

California Technical Bulletin 117-203 Section 1	Pass
NFPA 260 Classe I	Pass

GEBRUIK

Garantie	5	jaar	
Aanbevolen toepassingen	Zitplaatsen, kussens		

WASVOORSCHRIFTEN



De waarden van deze stof kunnen variëren met een tolerantie van +/- 5%

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com

