

TUNDRA

Ficha Técnica

CARACTERÍSTICAS	VALORES		UNIDADES	NORMAS
	URDIMBRE	TRAMA		

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Composición	100% Sunbrella Acrílico		
Acabado	Repelente al agua y antimanchas		
Armazón	Jacquard		
Peso	420	g/m ²	ISO 3801
Anchos	140	cm	EN 1773
Longitudes de corte	35	ml	

RESISTENCIA DE LA TELA

Resistencia a la rotura	101	224	daN/5cm	ISO 13934-1
Alargamiento a la rotura	19	28	%	ISO 13934-1
Pilling	5		Class / 5	ISO 12945-2
Spray test	4/5		Class / 5	ISO 4920
Resistencia al aceite	4/5		Class / 8	ISO 14419
Deslizamiento de costuras (180 N)	<3	<3	mm	ISO 13936-2
Resistencia costura	427	359	daN	ISO 13935-2
Estabilidad al lavado 30 °C	±2	±1	%	ISO 5077

RESISTENCIA AL COLOR

Solidez colores UV - exterior - 1000h	4/5		Class / 5	ISO 105 B04
Solidez colores UV - interior	8		Class / 8	ISO 105 B02
Solidez colores rozamiento seco	5		Class / 5	ISO 105X12
Solidez colores rozamiento húmedo	5		Class / 5	ISO 105X12
Solidez colores al lavado 40°C	5		Class / 5	ISO 105 C06

RESISTENCIA AL FUEGO

California Technical Bulletin 117-203 Sección 1	Aprovado
NFPA 260 Clase I	Aprovado
NF EN 1021-1	Aprovado

UTILIZACIONES

Garantía	5	Años
Usos recomendados	Asientos, Cojines, Cortinas	

CUIDADO



Los valores de este producto pueden variar de acuerdo a una tolerancia de ± 5%

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
CQ 638/8 IFTH

Control de sustancias nocivas.
www.oeko-tex.com/standard100

