

TUNDRA

Karta techniczna



CHARAKTERYSTYKA	WARTOŚCI		JEDNOSTK I	STANDARDY
	OSNOWA	WĄTEK		

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Skład	100% Sunbrella Acrylic			
Wykonczenie	Wodoodpornosc i Plamoodpornosc			
Splot	Jacquard			ISO 7211-1
Gramatura	420		g/m ²	ISO 3801
Szerokosc rolki	140		cm	EN 1773
Dlugosc rolki	35		ml	

ODPORNOSC TKANINY

Wytrzymalosc na rozciąganie	101	224	daN/5cm	ISO 13934-1
Wytrzymalosc na zerwanie	19	28	%	ISO 13934-1
Pilling	5		Class / 5	ISO 12945-2
Test natrysku	4/5		Class / 5	ISO 4920
Odpornosc na olej	4/5		Class / 8	ISO 14419
Odpornosc na przesuniecie szwów (180 N)	<3	<3	mm	ISO 13936-2
Wytrzymalosc szwów	427	359	daN	ISO 13935-2
Stabilnosc podczas prania w 30 C	±2	±1	%	ISO 5077

ODPORNOSC KOLORÓW

Odpornosc kolorów na UV - na zewnątrz - 1000h	4/5		Class / 5	ISO 105 B04
Odpornosc kolorów na UV - wewnątrz	8		Class / 8	ISO 105 B02
Odpornosc kolorów na tarcie na sucho	5		Class / 5	ISO 105X12
Odpornosc kolorów na tarcie na mokro	5		Class / 5	ISO 105X12
Odpornosc kolorów na pranie w temperaturze 40°C	5		Class / 5	ISO 105 C06

OGNIOODPORNOSC

California Technical Bulletin 117-203 sekcja 1	Zaliczony
NFPA 260 klasa I	Zaliczony
NF EN 1021-1	Zaliczony

UZYTKOWANIE

Gwarancja	5	Lat
Zalecane uzytkowanie	Siedzenia, poduszki, zaslony	

CARE



This product's values may vary with a tolerance of ± 5%

Dickson-Constant SAS, [French limited-liability corporation] with capital of €12,640,000 - Metropolitan community of Lille business registration

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com/en/UK

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
CQ 638/8 IFTH

Zbadane na substancje szkodliwe.
www.oeko-tex.com/standard100

