

NATTE

Technische gegevens

EIGENSCHAPPEN	WAARDEN		EENHEDE N	NORM
	KETTING	INSLAG		

KENMERKEN

Samenstelling	100% Sunbrella Acryl			
Nabehandeling	Water- en vuilafstotend			
Binding	Braided 3/2			
Gewicht	275	g/m ²	ISO 3801	
Breedte	140	cm	EN 1773	
Rollengte	50	ml		

DOEKWEERSTAND

Breukweerstand	180	100	daN/5cm	ISO 13934-1
Rek bij breuk	24	28	%	ISO 13934-1
Pilling	4/5		Schaal / 5	ISO 12945-2
Spray test	5		Schaal / 5	ISO 4920
Afstoting van olie	5		Schaal / 8	ISO 14419
Glijweerstand van de naden (180 N)	<3	<5	mm	ISO 13936-2
Weerstand naad	39.6	43	daN	ISO 13935-2
Stabiliteit bij wassen op 30°C	±1	±1	%	ISO 5077

KLEURECHTHEID

Kleurvastheid UV outdoor - 1000 h	4/5	Schaal / 5	ISO 105 B04
Kleurvastheid UV indoor	8	Schaal / 8	ISO 105 B02
Kleurvastheid bij wrijving (droog)	5	Schaal / 5	ISO 105X12
Kleurvastheid bij wrijving (nat)	5	Schaal / 5	ISO 105X12
Kleurvastheid bij wassen op 40° C	5	Schaal / 5	ISO 105 C06

BRANDWERENDHEID

California Technical Bulletin 117-203 Section 1	Pass
NFPA 260 Classe I	Pass
NF EN 1021-1	Pass

GEbruik

Garantie	5	jaar	
Aanbevolen toepassingen	Zitplaatsen, kussens, gordijnen		

WASVOORSCHRIFTEN



De waarden van deze stof kunnen variëren met een tolerantie van +/- 5%

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com

