

# SOLIDS

## Ficha Técnica

CARACTERÍSTICAS	VALORES		UNIDADES	NORMAS
	URDIMBRE	TRAMA		

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

Composición	100% Sunbrella Acrílico			
Acabado	Repelente al agua y antimanchas			
Armazón	Canvas			
Peso	260		g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Anchos	137		cm	EN 1773
Longitudes de corte	50		ml	

### RESISTENCIA DE LA TELA

Resistencia a la rotura	160	90	daN/5cm	ISO 13934-1
Alargamiento a la rotura	30	25	%	ISO 13934-1
Pilling	5		Class / 5	ISO 12945-2
Spray test	5		Class / 5	ISO 4920
Resistencia al aceite	5		Class / 8	ISO 14419
Deslizamiento de costuras (180 N)	<3	<3	mm	ISO 13936-2
Resistencia costura	42.9	51.1	daN	ISO 13935-2
Estabilidad al lavado 30 °C	±1	±1	%	ISO 5077

### RESISTENCIA AL COLOR

Solidez colores UV - exterior - 1000h	4/5		Class / 5	ISO 105 B04
Solidez colores UV - interior	8		Class / 8	ISO 105 B02
Solidez colores rozamiento seco	5		Class / 5	ISO 105X12
Solidez colores rozamiento húmedo	5		Class / 5	ISO 105X12
Solidez colores al lavado 40°C	5		Class / 5	ISO 105 C06

### RESISTENCIA AL FUEGO

California Technical Bulletin 117-203 Sección 1	Aprovado
NFPA 260 Classe I	Aprovado
NF EN 1021-1	Aprovado

### UTILIZACIONES

Garantía	5	Años
Usos recomendados	asientos, cojines, cortinas, pérgola	

### CUIDADO



Los valores de este producto pueden variar de acuerdo a una tolerancia de ± 5%

**Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole**

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - [www.dickson-constant.com](http://www.dickson-constant.com)



**OEKO-TEX®**  
CONFIDENCE IN TEXTILES  
**STANDARD 100**  
CQ 638/8 IFTH

Control de sustancias nocivas.  
[www.oeko-tex.com/standard100](http://www.oeko-tex.com/standard100)

