

# HERITAGE

## Karta techniczna

CHARAKTERYSTYKA	WARTOŚCI		JEDNOSTK I	STANDARDY
	OSNOWA	WĄTEK		

### OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Skład	50 % recycled Sunbrella Acrylic 47 % Sunbrella Acrylic 3 % Polyester			
Wykonczenie	Wodoodpornosc i Plamoodpornosc			
Splot	Canvas			ISO 7211-1
Gramatura	335		g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Szerokosc rolki	137		cm	EN 1773
Dlugosc rolki	55		ml	

### ODPORNOSC TKANINY

Wytrzymalosc na rozciąganie	155	75	daN/5cm	ISO 13934-1
Wytrzymalosc na zerwanie	28	24	%	ISO 13934-1
Pilling	5		Class / 5	ISO 12945-2
Test natrysku	5		Class / 5	ISO 4920
Odpornosc na olej	5		Class / 8	ISO 14419
Odpornosc na przesuniecie szwów (180 N)	<3	<4	mm	ISO 13936-2
Stabilnosc podczas prania w 30 C	±2	±1	%	ISO 5077

### ODPORNOSC KOLORÓW

Odpornosc kolorów na UV - na zewnatrz - 1000h	4/5		Class / 5	ISO 105 B04
Odpornosc kolorów na UV - wewnatrz	8		Class / 8	ISO 105 B02
Odpornosc kolorów na tarcie na sucho	5		Class / 5	ISO 105X12
Odpornosc kolorów na tarcie na mokro	5		Class / 5	ISO 105X12
Odpornosc kolorów na pranie w temperaturze 40°C	5		Class / 5	ISO 105 C06

### OGNIOODPORNOSC

California Technical Bulletin 117-203 sekcja 1	Zaliczony
NFPA 260 klasa I	Zaliczony
NF EN 1021-1	Zaliczony

### UZYTKOWANIE

Gwarancja	5	Lat	
Zalecane uzytkowanie	Tapicerka, poduszki		

### CARE



This product's values may vary with a tolerance of ± 5%

**Dickson-Constant SAS, [French limited-liability corporation] with capital of €12,640,000 - Metropolitan community of Lille business registration**

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - [www.dickson-constant.com/en/UK](http://www.dickson-constant.com/en/UK)



Zbadane na substancje szkodliwe.  
[www.oeko-tex.com/standard100](http://www.oeko-tex.com/standard100)

