

BLEND

Technische gegevens



EIGENSCHAPPEN	WAARDEN		EENHEDEN	NORM
	KETTING	INSLAG		

KENMERKEN

Samenstelling	97% Sunbrella Acryl - 3% PE			
Nabehandeling	Water- en vuilafstotend			
Binding	Natte			
Gewicht	320.00		GMET	ISO 3801
Breedte	137		CM	EN 1773
Rollengte	50		ML	

DOEKWEERSTAND

Pilling	3/4		SCH5	ISO 12945-2
Glijweerstand van de naden (180 N)	<1	<3	MM	ISO 13936-2
Stabiliteit bij wassen op 30°C	±2	±1	%	ISO 5077

KLEURECHTHEID

Kleurvastheid UV outdoor - 1000 h	5		SCH5	ISO 105 B04
Kleurvastheid UV indoor	8		SCH8	ISO 105 B02
Kleurvastheid bij wrijving (droog)	5		SCH5	ISO 105X12
Kleurvastheid bij wrijving (nat)	5		SCH5	ISO 105X12

GEBRUIK

Garantie	5		JAAR	
Aanbevolen toepassingen	Zitplaatsen, kussens			

WASVOORSCHRIFTEN



De waarden van deze stof kunnen variëren met een tolerantie van +/- 5%

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com

