

COVERLAST FT

Ficha Técnica



CARACTERISTICAS	VALORES		UNIDADES	NORMAS
	URDIMBRE	TRAMA		

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Composición	100% polyester			
Acabado	Recubrimiento acrílico en un lado (parte superior)			
Peso	250		g/m²	ISO 3801
Anchos	152		cm	EN 1773
Longitudes de corte	60		ml	

RESISTENCIA DE LA TELA

Resistencia a la rotura	195	104	daN/5cm	ISO 13934-1
Alargamiento a la rotura	22.5	22.9	%	ISO 13934-1
Resistencia al desgarro	6	3	daN	ISO 13937-1
Schmerber	> 2500		mm	ISO 811
Spray test	5		Class / 5	ISO 4920
Resistencia al aceite	0		Class / 8	ISO 14419

RESISTENCIA AL COLOR

Solidez colores UV - exterior - 1000h	CLA5 ISO 105 B04	Class / 5	ISO 105 B04
---------------------------------------	------------------	-----------	-------------

UTILIZACIONES

Garantía	3	Años	
----------	---	------	--

Los valores de este producto pueden variar de acuerdo a una tolerancia de $\pm 5\%$

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole
10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France
Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com

