

COVERLAST FT

Fiche technique

CARACTÉRISTIQUES	VALEURS		UNITÉ	NORMES
	CHAÎNE	TRAME		



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Composition	100% polyester			
Finition	Revêtement acrylique sur une face (face extérieure)			
Poids	250	g/m ²	ISO 3801	
Laize	152		cm	EN 1773
Longueur de rouleau	60		ml	

RÉSISTANCE DU TISSU

Resistance rupture	195	104	daN/5cm	ISO 13934-1
Allongement a la rupture	22.5	22.9	%	ISO 13934-1
Resistance dechirure	6	3	daN	ISO 13937-1
Schmerber	> 2500		mm	ISO 811
Spray test	5		Class / 5	ISO 4920
Oleofugation	0		Class / 8	ISO 14419



RÉSISTANCE DES COLORIS

Solidite coloris UV - exterieur - 1000h	CLA5 ISO 105 B04	Class / 5	ISO 105 B04
---	------------------	-----------	-------------

UTILISATIONS

Garantie	3	annees	
----------	---	--------	--

Les valeurs de ce produit peuvent varier selon une tolérance de $\pm 5\%$

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com