

MARQUETRY

Fiche technique



CARACTÉRISTIQUES	VALEURS		UNITÉ	NORMES
	CHAÎNE	TRAME		


CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Composition	100% Sunbrella Acrylique			
Finition	Deperlant & anti-taches			
Armure	Géométrique			ISO 7211-1
Poids	600		g/m²	ISO 3801
Laize	140		cm	EN 1773
Longueur de rouleau	25		ml	



RÉSISTANCE DU TISSU

Resistance rupture	162	312	daN/5cm	ISO 13934-1
Allongement a la rupture	46.3	51	%	ISO 13934-1
Pilling	5		Class / 5	ISO 12945-2
Spray test	5		Class / 5	ISO 4920
Glissement de couture (180 N)	<4	<4	mm	ISO 13936-2
Resistance Couture	450	385	N	ISO 13935-2
Stabilité au lavage 30°C	±0.6	±2	%	ISO 5077



RÉSISTANCE DES COLORIS

Solidite coloris UV - exterieur - 1000h	4/5		Class / 5	ISO 105 B04
Solidite coloris UV - interieure	7/8		Class / 8	ISO 105 B02
Solidite coloris frottement sec	5		Class / 5	ISO 105X12
Solidite coloris frottement humide	5		Class / 5	ISO 105X12
Solidite coloris lavage 30 deg. C	5		Class / 5	ISO 105 C06



RÉSISTANCE FEU

California Technical Bulletin 117-203 Section 1	Passé
NFPA 260 Classe I	Passé
NF EN 1021-1	Passé
BS 5852 Part 1 Source 0	Passé

UTILISATIONS

Garantie	5	annees	
Utilisations recommandées	Coussins		

ENTRETIEN



Les valeurs de ce produit peuvent varier selon une tolérance de ± 5%

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole
10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France
Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com