

OPERA

Technische gegevens

EIGENSCHAPPEN	WAARDEN		EENHEDEN	NORM
	KETTING	INSLAG		

KENMERKEN

Samenstelling	100% solution dyed acrylic Sunacryl		
Nabehandeling	Vuil- en waterafstotende Cleangard-behandeling speciaal voor zonwering		
Binding	Jacquard		ISO 7211-1
Gewicht	330	g/m ²	ISO 3801
Dikte	0.70	mm	ISO 5084
Breedte	120	cm	EN 1773
Rollengte	60	ml	

DOEKWEERSTAND

Breukweerstand	180	90	daN/5cm	ISO 13934-1
Rek bij breuk	25	26	%	ISO 13934-1
Breekrek	5.3	3	daN	ISO 13937-1
Strakheid	3000	1300	mN	ISO 2493
Schmerber	200		mm	ISO 811
Spray test	5		Schaal / 5	ISO 4920
Duurzaamheid van de weerstanden	4		Schaal / 4	EN 13561

KLEURECHTHEID

Kleurvastheid UV outdoor - 1000 h	4-5		Schaal / 5	ISO 105 B04
Kleurvastheid UV indoor	7-8		Schaal / 8	ISO 105 B02
Kleurvastheid bij wrijving (droog)	5		Schaal / 5	ISO 105X12
Kleurvastheid bij wrijving (nat)	5		Schaal / 5	ISO 105X12

GEBRUIK

Garantie	10	jaar	
Aanbevolen toepassingen	Drop arm luifel, opklapbare arm luifel, exterieur velum, pergola, zeil schaduw		

De waarden van deze stof kunnen variëren met een tolerantie van +/- 5%

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com



**STANDARD
100**
CQ 638/8
IFTH