

OPERA

Technische gegevens

EIGENSCHAPPEN	WAARDEN		EENHEDE N	NORM
	KETTING	INSLAG		

KENMERKEN

Samenstelling	100% solution dyed acrylic Sunacryl			
Nabehandeling	Vuil- en waterafstotende Cleangard-behandeling speciaal voor zonwering			
Binding	Jacquard			
Gewicht	330.00		GMET	ISO 3801
Dikte	0.70		MM	ISO 5084
Breedte	120		CM	EN 1773
Rollengte	60		ML	

DOEKWEERSTAND

Breukweerstand	180.00	90.00	DAN5	ISO 13934-1
Rek bij breuk	25	26	%	ISO 13934-1
Breekrek	5.30	3.00	DAN	ISO 13937-1
Strakheid	3000	1300	MN	ISO 2493
Schmerber	200		MM	ISO 811
Spray test	5		SCH5	ISO 4920
Duurzaamheid van de weerstanden	4		SCH4	EN 13561

KLEURECHTHEID

Kleurvastheid UV outdoor - 1000 h	4-5		SCH5	ISO 105 B04
Kleurvastheid UV indoor	7-8		SCH8	ISO 105 B02
Kleurvastheid bij wrijving (droog)	5		SCH5	ISO 105X12
Kleurvastheid bij wrijving (nat)	5		SCH5	ISO 105X12

GEBRUIK

Garantie	10		JAAR	
Aanbevolen toepassingen	Drop arm luifel, opklapbare arm luifel, exterieur velum, pergola, zeil schaduw			

De waarden van deze stof kunnen variëren met een tolerantie van +/- 5%

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com



Getest op schadelijke stoffen.
www.oeko-tex.com/standard100

