

# OPERA

## Scheda tecnica

CARATTERISTICHE	VALORI		UNITÀ	NORMATIVE
	ORDITO	TRAMA		

### CARATTERISTICHE GENERALI

composizione	100% solution dyed acrylic Sunacryl			
finissaggio	Trattamento Cleanguard, idro-repellente e autopulente			
armatura	Jacquard			
peso	330.00		GMET	ISO 3801
spessore	0.70		MM	ISO 5084
Altezze	120		CM	EN 1773
lunghezza del rotolo	60		ML	

### RESISTENZA DEL TESSUTO

Resistenza alla rottura	180.00	90.00	DAN5	ISO 13934-1
Allungamento alla rottura	25	26	%	ISO 13934-1
Resistenza allo strappo	5.30	3.00	DAN	ISO 13937-1
Rigidezza	3000	1300	MN	ISO 2493
Schmerber	200		MM	ISO 811
Spray test	5		CLA5	ISO 4920
durabilità	4		CLA4	EN 13561

### RESISTENZA DEL COLORE

Solidità colori agli UV - esterno - 1000h	4-5		CLA5	ISO 105 B04
Solidità colori agli UV - interno	7-8		CLA8	ISO 105 B02
Solidità colori allo strofinamento a secco	5		CLA5	ISO 105X12
Solidità colori allo strofinamento umido	5		CLA5	ISO 105X12

### UTILIZZI

garanzia	10		ANNI	
Utilizzi consigliati	Tendalino a bracci, Tendalino a bracci pieghevoli, Esterno velum, Pergola, Tenda vela			

I valori di questo prodotto possono variare con una tolleranza di  $\pm 5\%$

**Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole**

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - [www.dickson-constant.com](http://www.dickson-constant.com)



Testato per sostanze nocive.  
[www.oeko-tex.com/standard100](http://www.oeko-tex.com/standard100)

