

OPERA

Karta techniczna

CHARAKTERYSTYKA	WARTOŚCI		JEDNOSTKI	STANDARDY
	OSNOWA	WĄTEK		

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Skład	100% solution dyed acrylic Sunacryl			
Wykonczenie	Specjalna powłoka plamoodporna i wodoodporna			
Splot	Jacquard			ISO 7211-1
Gramatura	330.00		GMET	ISO 3801
Grubosc	0.70		MM	ISO 5084
Szerokosc rolki	120		CM	EN 1773
Dlugosc rolki	60		ML	

ODPORNOSC TKANINY

Wytrzymalosc na rozciąganie	180.00	90.00	DAN5	ISO 13934-1
Wytrzymalosc na zerwanie	25	26	%	ISO 13934-1
Odpornosc na rozdarcie	5.30	3.00	DAN	ISO 13937-1
Sztynosc tkaniny	3000	1300	MN	ISO 2493
Schmerber	200		MM	ISO 811
Test natrysku	5		CLA5	ISO 4920
Wytrzymalosc	4		CLA4	EN 13561

ODPORNOSC KOLORÓW

Odpornosc kolorów na UV - na zewnątrz - 1000h	4-5		CLA5	ISO 105 B04
Odpornosc kolorów na UV - wewnątrz	7-8		CLA8	ISO 105 B02
Odpornosc kolorów na tarcie na sucho	5		CLA5	ISO 105X12
Odpornosc kolorów na tarcie na mokro	5		CLA5	ISO 105X12

UZYTKOWANIE


Gwarancja	10	LAT	
Zalecane uzytkowanie	Opusc ramie markizy, skladana markiza ramienna, zewnetrzne podbicie, pergola, klosz zagla		

This product's values may vary with a tolerance of ± 5%

Dickson-Constant SAS, [French limited-liability corporation] with capital of €12,640,000 - Metropolitan community of Lille business registration

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com/en/UK



Zbadane na substancje szkodliwe.
www.oeko-tex.com/standard100

