

ORCHESTRA

Technische gegevens

EIGENSCHAPPEN	WAARDEN		EENHEDE N	NORM
	KETTING	INSLAG		

KENMERKEN

Samenstelling	100% rotvrij in de massa gekleurd polyacrylaatgaren Sunacryl			
Nabehandeling	Vuilafstotende Cleangard special voor zonneschermen			
Binding	Canvas			
Gewicht	290.00		GMET	ISO 3801
Dikte	0.60		MM	ISO 5084
Breedte	120		CM	EN 1773
Rollengte	60		ML	

DOEKWEERSTAND

Breukweerstand	140.00	90.00	DAN5	ISO 13934-1
Rek bij breuk	23	20	%	ISO 13934-1
Breekrek	4.00	2.30	DAN	ISO 13937-1
Strakheid	1250	880	MN	ISO 2493
Verlenging onder belasting	3	7	%	MO LAB 025
Schmerber	>350		MM	ISO 811
Spray test	4-5		SCH5	ISO 4920
Duurzaamheid van de weerstanden	4		SCH4	EN 13561

KLEURECHTHEID

Kleurvastheid UV outdoor - 1000 h	4-5		SCH5	ISO 105 B04
Kleurvastheid UV indoor	7-8		SCH8	ISO 105 B02
Kleurvastheid bij wrijving (droog)	5		SCH5	ISO 105X12
Kleurvastheid bij wrijving (nat)	5		SCH5	ISO 105X12
Kleurvastheid	4		SCH4	EN 13561

GEBRUIK

Garantie	10		JAAR	
Aanbevolen toepassingen	Drop arm luifel, opklapbare arm luifel, Nederlandse luifel, vaste luifel, exterieur velum, pergola, serre blind, zeil schaduw			

De waarden van deze stof kunnen variëren met een tolerantie van +/- 5%

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole
 10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France
 Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com

