

# ORCHESTRA GOLDIES

## Karta techniczna

CHARAKTERYSTYKA	WARTOŚCI		JEDNOSTKI	STANDARDY
	OSNOWA	WĄTEK		

### OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Skład	100% solution dyed acrylic Sunacryl			
Wykonczenie	Cleanguard special dirt-resistant and water resistant treatment			
Splot	Canvas			ISO 7211-1
Gramatura	290.00		GMET	ISO 3801
Grubosc	0.60		MM	ISO 5084
Szerokosc rolki	120		CM	EN 1773
Dlugosc rolki	60		ML	

### ODPORNOSC TKANINY

Wytrzymalosc na rozciąganie	140.00	90.00	DAN5	ISO 13934-1
Wytrzymalosc na zerwanie	23	20	%	ISO 13934-1
Odpornosc na rozdarcie	4.00	2.30	DAN	ISO 13937-1
Sztywnosc tkaniny	1250	880	MN	ISO 2493
Wydłużenie pod obciążeniem	3	7	%	MO LAB 025
Schmerber	>350		MM	ISO 811
Test natrysku	4-5		CLA5	ISO 4920
Wytrzymalosc	4		CLA4	EN 13561

### ODPORNOSC KOLORÓW

Odpornosc kolorów na UV - na zewnątrz - 1000h	4-5		CLA5	ISO 105 B04
Odpornosc kolorów na UV - wewnątrz	7-8		CLA8	ISO 105 B02
Odpornosc kolorów na tarcie na sucho	5		CLA5	ISO 105X12
Odpornosc kolorów na tarcie na mokro	5		CLA5	ISO 105X12
Trwalosc kolorów	4		CLA4	EN 13561

### UZYTKOWANIE


Gwarancja	10		LAT	
Zalecane uzytkowanie	Opusc ramie markizy, Skladana markiza ramie, Holenderski baldachim, Naprawiono markizy, Zewnetrzne velum, Pergola, Okienko konserwatorskie, Cien zagla			

This product's values may vary with a tolerance of  $\pm 5\%$

**Dickson-Constant SAS, [French limited-liability corporation] with capital of €12,640,000 - Metropolitan community of Lille business registration**

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - [www.dickson-constant.com/en/UK](http://www.dickson-constant.com/en/UK)



Zbadane na substancje szkodliwe.  
[www.oeko-tex.com/standard100](http://www.oeko-tex.com/standard100)

