

ORCHESTRA GOLDIES

Tekniskt blad

EGENSKAPER	VÄRDEN		ENHETER	STANDARDER
	VARP	VÅFT		

ALLMÄNNA EGENSKAPER

Komposition	100% solution dyed acrylic Sunacryl			
Ytbehandling	Cleangard smuts- och vattenavvisande behandling			
Väv	Canvas			
Vikt	290.00		GMET	ISO 3801
Tjocklek	0.60		MM	ISO 5084
Bredder	120		CM	EN 1773
Rullängd	60		ML	

TYGMOTSTÅND

Rivstyrka	140.00	90.00	DAN5	ISO 13934-1
Brothållfasthet	23	20	%	ISO 13934-1
Rivhållfasthet	4.00	2.30	DAN	ISO 13937-1
Styvhet	1250	880	MN	ISO 2493
Töjning under belastning	3	7	%	MO LAB 025
Schmerber	>350		MM	ISO 811
Spraytest	4-5		CLA5	ISO 4920
Hållbarhet	4		CLA4	EN 13561

FÄRGBESTÄNDIGHET

Färgbäständighet UV utomhus - 1000h	4-5		CLA5	ISO 105 B04
Färgbäständighet UV inomhus	7-8		CLA8	ISO 105 B02
Färgbäständighet vid torr friktion	5		CLA5	ISO 105X12
Färgbäständighet vid vid friktion	5		CLA5	ISO 105X12
färgbäständighet	4		CLA4	EN 13561

TILLÄMPNINGAR

Garanti	10	Ar	
Rekommenderad användning	Däckarmmarkis, Fällbar armmarkis, Holländsk baldakin, Fast markis, Utvändig velum, Pergola, Konservatorisk blind, Segelskugga		

Värdena för denna produkt kan variera \pm 5%

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com



Testad för hälsofarliga ämnen.
www.oeko-tex.com/standard100

