

ORCHESTRA

Karta techniczna

CHARAKTERYSTYKA	WARTOŚCI		JEDNOSTKI	STANDARDY
	OSNOWA	WĄTEK		

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Skład	100% akryl barwiony w masie			
Wykonczenie	Cleangard special dirt-resistant and water resistant treatment			
Splot	Canvas			ISO 7211-1
Gramatura	290.00		GMET	ISO 3801
Grubosc	0.60		MM	ISO 5084
Szerokosc rolki	120		CM	EN 1773
Dlugosc rolki	60		ML	

ODPORNOSC TKANINY

Wytrzymalosc na rozciąganie	140.00	90.00	DAN5	ISO 13934-1
Wytrzymalosc na zerwanie	23	20	%	ISO 13934-1
Odpornosc na rozdarcie	4.00	2.30	DAN	ISO 13937-1
Sztywnosc tkaniny	1250	880	MN	ISO 2493
Wydłużenie pod obciążeniem	3	7	%	MO LAB 025
Schmerber	>350		MM	ISO 811
Test natrysku	4-5		CLA5	ISO 4920
Wytrzymalosc	4		CLA4	EN 13561

ODPORNOSC KOLORÓW

Odpornosc kolorów na UV - na zewnątrz - 1000h	4-5		CLA5	ISO 105 B04
Odpornosc kolorów na UV - wewnątrz	7-8		CLA8	ISO 105 B02
Odpornosc kolorów na tarcie na sucho	5		CLA5	ISO 105X12
Odpornosc kolorów na tarcie na mokro	5		CLA5	ISO 105X12
Trwalosc kolorów	4		CLA4	EN 13561

UZYTKOWANIE

Gwarancja	10		LAT	
Zalecane uzytkowanie	Opusc ramie markizy, Skladana markiza ramie, Holenderski baldachim, Naprawiono markizy, Zewnetrzne velum, Pergola, Okienko konserwatorskie, Cien zagla			

This product's values may vary with a tolerance of ± 5%

Dickson-Constant SAS, [French limited-liability corporation] with capital of €12,640,000 - Metropolitan community of Lille business registration

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com/en/UK



Zbadane na substancje szkodliwe.
www.oeko-tex.com/standard100

