

ORIGIN

Karta techniczna

CHARAKTERYSTYKA	WARTOŚCI		JEDNOSTKI	STANDARDY
	OSNOWA	WĄTEK		

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Skład	50% akryl barwiony w masie / 50% akryl barwiony w masie z recyklingu			
Wykonczenie	Non PFAS - Cleangard special dirt-resistant and water repellent treatment			
Splot	Canvas			ISO 7211-1
Gramatura	280	g/m²		ISO 3801
Grubosc	0.60	mm		ISO 5084
Szerokosc rolki	120	cm		EN 1773
Dlugosc rolki	60	ml		

ODPORNOSC TKANINY

Wytrzymalosc na rozciąganie	140	90	daN/5cm	ISO 13934-1
Wytrzymalosc na zerwanie	23	20	%	ISO 13934-1
Odpornosc na rozdarcie	4.00	2.50	daN	ISO 13937-1
Sztywnosc tkaniny	1250	800	mN	ISO 2493
Wydłużenie pod obciążeniem	3	7	%	MO LAB 025
Schmerber	>330		mm	ISO 811
Test natrysku	4-5		Class / 5	ISO 4920
Wytrzymalosc	4		Class / 4	EN 13561

ODPORNOSC KOLORÓW

Odpornosc kolorów na UV - na zewnatrz - 1000h	4-5		Class / 5	ISO 105 B04
Odpornosc kolorów na UV - wewnatrz	7-8		Class / 8	ISO 105 B02
Odpornosc kolorów na tarcie na sucho	5		Class / 5	ISO 105X12
Odpornosc kolorów na tarcie na mokro	5		Class / 5	ISO 105X12
Trwalosc kolorów	4		Class / 4	EN 13561

UZYTKOWANIE

Gwarancja	10	Lat	
-----------	----	-----	--

This product's values may vary with a tolerance of ± 5%

Dickson-Constant SAS, [French limited-liability corporation] with capital of €12,640,000 - Metropolitan community of Lille business registration
10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France
Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com/en/UK

