

RELAX

Karta techniczna



CHARAKTERYSTYKA	WARTOŚCI		JEDNOSTKI	STANDARDY
	OSNOWA	WĄTEK		

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Skład	100% Sunbrella Akryl			
Wykonczenie	Wodoodporny i odporny na zabrudzenia			
Splot	Splot p'ócienny			ISO 7211-1
Gramatura	208		g/m ²	ISO 3801
Szerokosc rolki	150		cm	EN 1773
Długosc rolki	60		ml	

ODPORNOSC TKANINY

Wytrzymalosc na rozciąganie	93	74	daN/5cm	ISO 13934-1
Wytrzymalosc na zerwanie	48.2	42	%	ISO 13934-1
Pilling	4/5		Class / 5	ISO 12945-2
Test natrysku	4/5		Class / 5	ISO 4920
Odpornosc na przesuniecie szwów (180 N)	<3	<3	mm	ISO 13936-2
Wytrzymalosc szwów	421	412	N	ISO 13935-2
Stabilnosc podczas prania w 30 C	±1	±1	%	ISO 5077

ODPORNOSC KOLORÓW

Odpornosc kolorów na UV - na zewnatrz - 1000h	4/5		Class / 5	ISO 105 B04
Odpornosc kolorów na UV - wewnatrz	8		Class / 8	ISO 105 B02
Odpornosc kolorów na tarcie na sucho	5		Class / 5	ISO 105X12
Odpornosc kolorów na tarcie na mokro	5		Class / 5	ISO 105X12
Odpornosc kolorów na pranie w temperaturze 30°C	5		Class / 5	ISO 105 C06

OGNIOODPORNOSC

California Technical Bulletin 117-203 sekja 1	Zaliczony
NFPA 260 klasa I	Zaliczony
NF EN 1021-1	Zaliczony
BS 5852 Part 1 Source 0	Zaliczony

UZYTKOWANIE

Gwarancja	5	Lat
Zalecane uzytkowanie	poduszki, parasol	

CARE



This product's values may vary with a tolerance of ± 5%

Dickson-Constant SAS, [French limited-liability corporation] with capital of €12,640,000 - Metropolitan community of Lille business registration

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com/en/UK

