

SIMPLICITY

Tekniskt blad



| EGENSKAPER | VÄRDEN | | ENHETER | STANDARDER |
|------------|--------|------|---------|------------|
| | VARP | VÄFT | | |

ALLMÄNNA EGENSKAPER

| | | | | |
|--------------|---------------------------------|--|------|----------|
| Komposition | Acrylique Sunbrella 97% - 3% PE | | | |
| Ytbehandling | Water-repellent & Stain-proof | | | |
| Väv | Plaid | | | |
| Vikt | 340.00 | | GMET | ISO 3801 |
| Bredder | 137 | | CM | EN 1773 |
| Rulllängd | 55 | | ML | |

TYGMOTSTÅND

| | | | | |
|----------------------------|----|----|------|-------------|
| Pilling | 3 | | CLA5 | ISO 12945-2 |
| Skridning i söm (180N) | <4 | <5 | MM | ISO 13936-2 |
| Stabilitet vid tvätt 30 °C | ±1 | ±1 | % | ISO 5077 |

FÄRGBESTÄNDIGHET

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--|------|-------------|
| Färgbäständighet UV utomhus - 1000h | 5 | | CLA5 | ISO 105 B04 |
| Färgbäständighet UV inomhus | 8 | | CLA8 | ISO 105 B02 |
| Färgbäständighet vid torr friktion | 5 | | CLA5 | ISO 105X12 |
| Färgbäständighet vid vid friktion | 5 | | CLA5 | ISO 105X12 |

TILLÄMPNINGAR

| | | | | |
|--------------------------|---------------------|--|----|--|
| Garanti | 5 | | Ar | |
| Rekommenderad användning | Kuddar, Sittplatser | | | |

UNDERHÅLL



Värdena för denna produkt kan variera ± 5%

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com

