

SOURCE

Fiche technique

CARACTÉRISTIQUES	VALEURS		UNITÉ	NORMES
	CHAÎNE	TRAME		

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Composition	50% Recyclé Sunbrella Acrylique 47% Sunbrella Acrylique 3% Polyester			
Finition	Non PFAS - Déperlant et anti-taches			
Armure	Natté 2/2			ISO 7211-1
Poids	365		g/m ²	ISO 3801
Laize	140		cm	EN 1773
Longueur de rouleau	40		ml	

RÉSISTANCE DU TISSU

Resistance rupture	110	80	daN/5cm	ISO 13934-1
Allongement a la rupture	33	28	%	ISO 13934-1
Pilling	5		Class / 5	ISO 12945-2
Spray test	5		Class / 5	ISO 4920
Glissement de couture (180 N)	< 0.5	< 0.7	mm	ISO 13936-2
Resistance Couture	600	540	N	ISO 13935-2
Stabilité au lavage 30°C	-1.5	-0.3	%	ISO 5077

RÉSISTANCE DES COLORIS

Solidite coloris UV - extérieur - 1000h	4-5		Class / 5	ISO 105 B04
Solidite coloris UV - intérieure	8		Class / 8	ISO 105 B02
Solidite coloris frottement sec	5		Class / 5	ISO 105X12
Solidite coloris frottement humide	5		Class / 5	ISO 105X12
Solidite coloris lavage 30 deg. C	5		Class / 5	ISO 105 C06

RÉSISTANCE FEU

California Technical Bulletin 117-203 Section 1	Passé
NFPA 260 Classe I	Passé
NF EN 1021-1	Passé
BS 5852 Part 1 Source 0	Passé

UTILISATIONS

Garantie	5	annees
Utilisations recommandées	Assises, Coussins	

ENTRETIEN



Les valeurs de ce produit peuvent varier selon une tolérance de $\pm 5\%$

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com