

SUNBRELLA DROPS

Scheda tecnica



CARATTERISTICHE	VALORI		UNITÀ	NORMATIVE
	ORDITO	TRAMA		

CARATTERISTICHE GENERALI

composizione	100% Sunbrella Acrylic			
finissaggio	Idrorepellente e antimacchia			
armatura	Jacquard			
peso	342.00		GMET	ISO 3801
Altezze	140		CM	EN 1773
lunghezza del rotolo	50		ML	

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
CQ 638/8 IFTH

Testato per sostanze nocive.
www.oeko-tex.com/standard100



RESISTENZA DEL TESSUTO

Resistenza alla rottura	186.00	98.00	DAN5	ISO 13934-1
Allungamento alla rottura	25	28	%	ISO 13934-1
Schmerber	150		MM	ISO 811
Spray test	5		CLA5	ISO 4920
Scivolamento delle cuciture (180 N)	< 2	< 5	MM	ISO 13936-2
Resistenza cucitura	543	617	DAN	ISO 13935-2
Stabilità in lavaggio 30 °C	+/- 1.6	+/- 1.4	%	ISO 5077

RESISTENZA DEL COLORE

Solidità colori agli UV - esterno - 1000h	4-5		CLA5	ISO 105 B04
Solidità colori agli UV - interno	7-8		CLA8	ISO 105 B02
Solidità colori allo strofinamento a secco	5		CLA5	ISO 105X12
Solidità colori allo strofinamento umido	5		CLA5	ISO 105X12
Solidità colori al lavaggio 40°C	5		CLA5	ISO 105 C06

UTILIZZI

garanzia	5	ANNI	
Utilizzi consigliati	Cuscini, tende, tende a pacchetto, sedute		

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO



I valori di questo prodotto possono variare con una tolleranza di $\pm 5\%$

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com

