

SUNBRELLA

Technische gegevens



EIGENSCHAPPEN	WAARDEN		EENHEDEN	NORM
	KETTING	INSLAG		

KENMERKEN

Samenstelling	100% Sunbrella solution dyed acrylic			
Nabehandeling	Special marine treatment			
Binding	Canvas			ISO 7211-1
Gewicht	300.00		g/m ²	ISO 3801
Breedte	152		cm	EN 1773
Rollengte	50		ml	

DOEKWEERSTAND

Breukweerstand	150.00	90.00	daN/5cm	ISO 13934-1
Rek bij breuk	34	30	%	ISO 13934-1
Breekrek	3.00	2.50	daN	ISO 13937-1
Schmerber	400		mm	ISO 811
Spray test	4		Schaal / 5	ISO 4920
Luchtdoorlaatbaarheid	29.00		l/m ² /s	ISO 9237

KLEURECHTHEID

Kleurvastheid UV outdoor - 1000 h	4-5		Schaal / 5	ISO 105 B04
Kleurvastheid UV indoor	7-8		Schaal / 8	ISO 105 B02
Kleurvastheid bij wrijving (droog)	5		Schaal / 5	ISO 105X12
Kleurvastheid bij wrijving (nat)	5		Schaal / 5	ISO 105X12

GEBRUIK

Garantie	10	jaar	
Aanbevolen toepassingen	Buiskap, achterbehuizing, Bimini-top, Cockpit-omhulling, UV-band, Windschermafdekking, dodger, consoleklep, lazybag		

De waarden van deze stof kunnen variëren met een tolerantie van +/- 5%

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com

