

SUNBRELLA MAZE

Technische gegevens



EIGENSCHAPPEN	WAARDEN		EENHEDE N	NORM
	KETTING	INSLAG		

KENMERKEN

Samenstelling	100% Sunbrella Acrylic			
Nabehandeling	Waterafstotend & roestvrij			
Binding	Jacquard			
Gewicht	661.00		GMET	ISO 3801
Breedte	140		CM	EN 1773
Rollengte	25		ML	

DOEKWEERSTAND

Breukweerstand	108.00	216.00	DAN5	ISO 13934-1
Rek bij breuk	19	28	%	ISO 13934-1
Schmerber	127		MM	ISO 811
Spray test	3		SCH5	ISO 4920
Glijweerstand van de naden (180 N)	< 7	< 4	MM	ISO 13936-2
Weerstand naad	542	493	DAN	ISO 13935-2
Stabiliteit bij wassen op	+/- 2.3	+/- 1.5	%	ISO 5077

KLEURECHTHEID

Kleurvastheid UV outdoor - 1000 h	4-5		SCH5	ISO 105 B04
Kleurvastheid UV indoor	7-8		SCH8	ISO 105 B02
Kleurvastheid bij wrijving (droog)	5		SCH5	ISO 105X12
Kleurvastheid bij wrijving (nat)	5		SCH5	ISO 105X12
Kleurvastheid bij wassen op 40° C	5		SCH5	ISO 105 C06

GEbruik

Garantie	5	JAAR	
Aanbevolen toepassingen	Kussens, Seating, Bekisting		

WASVOORSCHRIFTEN



De waarden van deze stof kunnen variëren met een tolerantie van +/- 5%

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole
 10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France
 Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com

