# SUNBRELLA MAZE

Tekniskt blad

| EGENSKAPER | VÄRDEN | | ENHETER | STANDARDER |
|---|---|---|---|---|
| | VARP | VÄFT | | |
| **ALLMÄNNA EGENSKAPER** | | | | |
| Komposition | 100% Sunbrella Acrylic | | | |
| Ytbehandling | Water-repellent & Stain-proof | | | |
| Väv | Jacquard | | | |
| Vikt | 661.00 | | GMET | ISO 3801 |
| Bredder | 140 | | CM | EN 1773 |
| Rullängd | 25 | | ML | |
| **TYGMOTSTÅND** | | | | |
| Rivstyrka | 108.00 | 216.00 | DAN5 | ISO 13934-1 |
| Brotthållfasthet | 19 | 28 | % | ISO 13934-1 |
| Schmerber | 127 | | MM | ISO 811 |
| Spraytest | 3 | | CLA5 | ISO 4920 |
| Skridning i söm (180N) | < 7 | < 4 | MM | ISO 13936-2 |
| Sömstyrka | 542 | 493 | DAN | ISO 13935-2 |
| Stabilitet vid tvätt | +/-2.3 | +/- 1.5 | % | ISO 5077 |
| **FÄRGBESTÄNDIGHET** | | | | |
| Färgbeständighet UV utomhus - 1000h | 4-5 | | CLA5 | ISO 105 B04 |
| Färgbeständighet UV inomhus | 7-8 | | CLA8 | ISO 105 B02 |
| Färgbeständighet vid torr friktion | 5 | | CLA5 | ISO 105X12 |
| Färgbeständighet vid vid friktion | 5 | | CLA5 | ISO 105X12 |
| Färgbeständighet tvätt 40°C | 5 | | CLA5 | ISO 105 C06 |
| **TILLÄMPNINGAR** | | | | |
| Garanti | 5 | | Ar | |
| Rekommenderad användning | Coussins, Sièges, Planches | | | |

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
CQ 638/8 IFTH
Testad för hälsofarliga ämnen.
www.oeko-tex.com/standard100

GARANTI 5 ÅR

FÄRG SPINN FÄRGNING GARANTI

MADE IN FRANCE

GREENGUARD
PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS
UL.COM/GG
UL 2818
GOLD

## UNDERHÅLL

*Värdena för denna produkt kan variera ± 5%*

**Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole**
10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France
Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com