

# SUNBRELLA REEF

## Karta techniczna



CHARAKTERYSTYKA	WARTOŚCI		JEDNOSTKI	STANDARDY
	OSNOWA	WĄTEK		

### OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Skład	100% Sunbrella Acrylic			
Wykończenie	Water-repellent & Stain-proof			
Splot	Jacquard			ISO 7211-1
Gramatura	393.00		GMET	ISO 3801
Szerokosc rolki	140		CM	EN 1773
Długosc rolki	45		ML	

### ODPORNOSC TKANINY

Wytrzymałosc na rozciąganie	108.00	201.00	DAN5	ISO 13934-1
Wytrzymałosc na zerwanie	21	30	%	ISO 13934-1
Schmerber	94		MM	ISO 811
Test natrysku	5		CLA5	ISO 4920
Odpornosc na przesuniecie szwów (180 N)	< 8	< 4	MM	ISO 13936-2
Wytrzymałosc szwów	478	493	DAN	ISO 13935-2
Stabilnosc podczas prania w 30 C	+/- 2	+/- 1.6	%	ISO 5077

### ODPORNOSC KOLORÓW

Odpornosc kolorów na UV - na zewnatrz - 1000h	4-5		CLA5	ISO 105 B04
Odpornosc kolorów na UV - wewnatrz	7-8		CLA8	ISO 105 B02
Odpornosc kolorów na tarcie na sucho	5		CLA5	ISO 105X12
Odpornosc kolorów na tarcie na mokro	5		CLA5	ISO 105X12
Odpornosc kolorów na pranie w temperaturze 40°C	5		CLA5	ISO 105 C06

### UZYTKOWANIE

Gwarancja	5	LAT	
Zalecane uzytkowanie	Poduszki, siedzenia, deski		

### CARE



This product's values may vary with a tolerance of  $\pm 5\%$

**Dickson-Constant SAS, [French limited-liability corporation] with capital of €12,640,000 - Metropolitan community of Lille business registration**

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - [www.dickson-constant.com/en/UK](http://www.dickson-constant.com/en/UK)

**OEKO-TEX®**  
CONFIDENCE IN TEXTILES  
**STANDARD 100**  
CQ 638/8 IFTH

Zbadane na substancje szkodliwe.  
[www.oeko-tex.com/standard100](http://www.oeko-tex.com/standard100)

