

SUNBRELLA REEF

Tekniskt blad



EGENSKAPER	VÄRDEN		ENHETER	STANDARDER
	VARP	VÄFT		

ALLMÄNNA EGENSKAPER

Komposition	100% Sunbrella Acrylic			
Ytbehandling	Water-repellent & Stain-proof			
Väv	Jacquard			
Vikt	393.00		GMET	ISO 3801
Bredder	140		CM	EN 1773
Rulllängd	45		ML	

TYGMOTSTÅND

Rivstyrka	108.00	201.00	DAN5	ISO 13934-1
Brotthållfasthet	21	30	%	ISO 13934-1
Schmerber	94		MM	ISO 811
Spraytest	5		CLA5	ISO 4920
Skridning i söm (180N)	< 8	< 4	MM	ISO 13936-2
Sömstyrka	478	493	DAN	ISO 13935-2
Stabilitet vid tvätt 30 °C	+/- 2	+/- 1.6	%	ISO 5077

FÄRGBESTÄNDIGHET

Färgbändighet UV utomhus - 1000h	4-5		CLA5	ISO 105 B04
Färgbändighet UV inomhus	7-8		CLA8	ISO 105 B02
Färgbändighet vid torr friktion	5		CLA5	ISO 105X12
Färgbändighet vid vid friktion	5		CLA5	ISO 105X12
Färgbändighet tvätt 40°C	5		CLA5	ISO 105 C06

TILLÄMPNINGAR

Garanti	5	Ar	
Rekommenderad användning	Coussins, Sièges, Planches		

UNDERHÅLL



Värdena för denna produkt kan variera ± 5%

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole
 10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France
 Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com

